



КЪОСТЕР BD Подов ръкав

Техническа карта В 935 001

Изд: 14.03.2019

- CE-сертифициран, съгл. ETAG 022 акато част от КЪОСТЕР BD Системата

Еластична шаблонна форма за постоянна хидроизолация на подови канали, в комбинация с хидроизолационни системи под плочки

 2007-CPR-E.4241-I/2013	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 BD 935 ETAG 022-1 Водонепропусклива мембрана в комбинация с покритие за мокри зони ETA-09/0199
Способност за преместване на пукнатини Силна на свързване Способност за преместване на фуги Водоустойчивост около отвори Термоустойчивост Водоустойчивост Устойчивост на алкалност	Категория 1: 0.4 мм Категория 2: ≥ 0.5 Мпа Категория 2: водоустойчивост Категория 2: водоустойчивост Категория 2: ≥ 0.5 Мпа Категория 2: ≥ 0.5 Мпа Категория 2: ≥ 0.5 Мпа

Характеристики

КЪОСТЕР BD Подов ръкав е направен от NBR - гума с вградена мрежа посредата. Предназначен е за дълготрайна постоянна еластична хидроизолация. Комбинацията от материали осигурява отлично свързване с другите хидроизолационни материали, които се използват под плочки като полимерни дисперсии и гъвкави минерални изолационни суспензии, както и хидроизолации, направени от реакционни смоли.

Технически характеристики

Цвят	зелен
Дебелина	0.6 мм
Термоустойчивост	- 20 °C до + 90 °C
Размер	350 мм x 350 мм

Сфери на приложение

Като част от КЪОСТЕР BD Системата, която е сертифицирана, съгл. ETAG 022, КЪОСТЕР BD Подов ръкав е системен компонент за постоянна хидроизолация на отвори за тръби в стените, например отвори за фалцети под керамични покрития. Подовият ръкав е гъвкав хидроизолационен шаблон, който се вгражда в КЪОСТЕР BD 50.

Субстрат

Субстратът трябва да бъде здрав, солиден, сух и без наличие на прах и мазнини. Свободните, пречещи на добрата адхезия, частици и ръбове трябва да бъдат отстранени.

Начин на приложение

Приложение на КЪОСТЕР BD-Системата, съгл. ETAG 022: Субстратът трябва да бъде грундиран с КЪОСТЕР BD Грунд. След съхненето на материала припл. 3 часа, се нанася първия

слой КЪОСТЕР BD 50. КЪОСТЕР BD Подов ръкав се вгражда в желаната област в първия пресен слой КЪОСТЕР BD 50. След като първият слой изсъхне напълно, фланговият пръстен, включително и затягащият пръстен се полагат и се нанася втория слой КЪОСТЕР BD 50. В резултат на това, мрежата по ръбовете на подовият ръкав се покрива, така че той се свързва напълно с областта на хидроизолацията.

Последваща обработка

КЪОСТЕР BD Подов ръкав е съвместим със силикон и няма да протече. КЪОСТЕР BD Еластично лепило за плочки може да се нанася директно върху подовия ръкав.

Почистване

Веднага след употреба, почистете инструментите и замърсяванията от КЪОСТЕР BD 50 с вода.

Опаковка

В 935 001 бр.

Съхранение

В сухо и хладно помещение и оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Свързани продукти

КЪОСТЕР BD 50 Грунд	Арт. N В 190 005
КЪОСТЕР BD 50	Арт. N В 290 010
КЪОСТЕР BD Еластично лепило за плочки	Арт. N В 540 025
КЪОСТЕР BD Еластична лента К 120	Арт. N В 931
КЪОСТЕР BD Вътрешен ъгъл	Арт. N В 932 001
КЪОСТЕР BD Външен ъгъл	Арт. N В 933 001
КЪОСТЕР BD Стенен ръкав	Арт. N В 934 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com