



КЪОСТЕР Z1

Техническа карта C 155 001

Изд: 19.10.2021

Полимерно модифицирано минерално антикорозионно покритие

Характеристики

КЪОСТЕР Бетомор Z1 представлява полимерно модифицирана специална суспензия за минерална антикорозионна защита на стоманени армировки. КЪОСТЕР Бетомор Z1 е със сив цвят и позволява визуален контрол на полагането.

Технически характеристики

Цвят	сив
Специфично тегло	1.35 г / см ³
Трайност на работния разтвор	60 минути

Сфери на приложение

Антикорозионна защита за стоманени армировки, от които корозията е била предварително отстранена. Използва се в комбинация с КЪОСТЕР Бетомор възстановяващите продукти.

Субстрат

Стоманените армировки се почистват до степен SA 2 ½.

Начин на приложение

КЪОСТЕР Бетомор Z1 се смесва с чиста питейна вода (в тегловно съотношение 2 части КЪОСТЕР Бетомор Z1 към 1 част вода) до постигането на кремообразна консистенция. Полага се с четка върху подготвената стоманена армировка. Прилежащите бетонови повърхности могат да бъдат също обмазани на разстояние припл. 2 см. Следващият слой КЪОСТЕР Бетомор Възстановяващ разтвор може да се полага върху КЪОСТЕР Бетомор Z1 след около 60 минути време за втвърдяване. През това време КЪОСТЕР Z1 трябва да се пази от директно излагане на силна слънчева светлина.

Разходна норма

800 г / м² (за слой)

Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

C 155 001 1 кг туба

Съхранение

В оригинално запечатани опаковки материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Свързани продукти

КЪОСТЕР Z2	Арт. N C 255 001
КЪОСТЕР Разтвор за ремонти NC	Арт. N C 535 025
КЪОСТЕР Разтвор за ремонти R4	Арт. N C 536
КЪОСТЕР NB 1 Четка за суспензии	Арт. N W 913 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com