



КЪОСТЕР Z2

Техническа карта C 255 001

Изд: 11.09.2019

Полимерно модифицирано минерално антикорозионно покритие

Характеристики

КЪОСТЕР Z 2 представлява полимерно модифицирана специална суспензия за минерална антикорозионна защита на стоманени армировки. КЪОСТЕР Z 2 е с червен цвят и позволява визуален контрол на полагането.

KÖSTER NB 1 Четка за суспензии

Арт. N W 913 001

Технически характеристики

Цвят	червен
Плътност	1.35 гр / см ³
Трайност на работния разтвор	60 минути

Сфери на приложение

Антикорозионна защита за стоманени армировки, от които корозията е била предварително отстранена. Използва се в комбинация с КЪОСТЕР възстановяващите продукти КЪОСТЕР Бетомор.

Субстрат

Стоманените армировки се почистват до степен SA 2 ½. След това се полага като първи слой КЪОСТЕР Z1. Антикорозионното защитно покритие КЪОСТЕР Z 2 може да се нанесе веднага след това.

Начин на приложение

КЪОСТЕР Бетомор Z 2 се смесва с чиста питейна вода (в тегловно смесително съотношение 2 части КЪОСТЕР Z 2 към 1 част вода) до постигането на кремообразна консистенция. Полага се с четка върху подготвената стоманена армировка, която е била подготвена преди това с КЪОСТЕР Z 1. Прилежащите бетонови повърхности могат да бъдат също обмазани на разстояние около 2 см. Следващ слой под формата на КЪОСТЕР минерален възстановяващ продукт може да бъде нанасян след около 60 минути. През това време КЪОСТЕР Z 2 трябва да се пази от директно излагане на силна слънчева светлина.

Разходна норма

800 гр/м² (за слой)

Почистване

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

C 255 001

1 кг туба

Съхранение

Във фабрично запечатани опаковки материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност

Носете предпазни ръкавици и очила при работа с материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР Z1	Арт. N C 155 001
КЪОСТЕР Разтвор за ремонти NC	Арт. N C 535 025
КЪОСТЕР Разтвор за ремонти R4	Арт. N C 536

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com