



## КЪОСТЕР С-Покритие

### Запълващ и изравняващ строителен разтвор за заглаждане на бетонови повърхности

#### Характеристики

С-Покритието КЪОСТЕР представлява полимерно модифициран изравнителен разтвор за заглаждане на стандартни и видими бетонови повърхности. Той втвърдява без напрежение и е водоустойчив.

#### Технически характеристики

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Плътност на пресния разтвор        | 1.7 кг / л               |
| Якост на натиск (7 дни)            | > 11 N / мм <sup>2</sup> |
| Якост на натиск (28 дни)           | > 20 N / мм <sup>2</sup> |
| Якост на опън при огъване (7 дни)  | > 3 N / мм <sup>2</sup>  |
| Якост на опън при огъване (28 дни) | > 6 N / мм <sup>2</sup>  |
| Минимална работна температура      | + 5 °С                   |
| Модул на еластичност               | >6500                    |
| Трайност на работния разтвор       | прибл. 45 мин            |

#### Сфери на приложение

С-Покритието КЪОСТЕР се използва за запълване на свивки или пробивни отвори в предварително изляти бетонови елементи, за ремонтване на кухни във видими бетонови повърхности, бетонови стени и подове, както и свързващ и ремонтнащ пълнител за бетони, замазки и мазилки. Използва се за репрофилиране на бетон и зидарии, създавайки еднороден външен вид.

#### Субстрат

Субстратът следва да бъде твърд и здрав, без наличието на прах и свободни частици, масла и мазнини. Предварително намокнете основата. Силно хигроскопичните или солени субстрати трябва да бъдат грундираны с КЪОСТЕР Полизил TG 500. Нанесете КЪОСТЕР С-Покритието 30 - 90 минути след грундирането.

#### Начин на приложение

Не смесвайте по-голямо количество С-Покритие КЪОСТЕР, отколкото можете да нанесете в рамките на прибл. 30 минути. Максимално време на престояване в работния съд - прибл. 45 мин. Смесете една 25 кг торба от С-Покритието КЪОСТЕР със 7 л чиста вода. Първо сложете водата в чист съд. След това добавете прахообразния компонент на порции, докато бъркате непрекъснато с бавноскоростен механичен миксер (прибл. 400 об./мин.) до достигането на хомогенна консистенция без наличие на бучки.

С-Покритието КЪОСТЕР се нанася с мистрия в една стъпка. Щом материалът започне да втвърдява, повърхността може да бъде заравнена с кече или с твърда полиестеринова пяна.

Дебелина на слоя: 0 до 5 мм.

#### Разходна норма

1.7 кг/м<sup>2</sup> при дебелина 1 мм

#### Почистване

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

#### Опаковка

С 510 025 25 кг торба

#### Съхранение

На сухо и в оригинални запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 6 месеца.

#### Мерки за безопасност

Носете предпазни ръкавици и очила. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

#### Свързани продукти

KÖSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com