



КЪОСТЕР FS Грунд 2К

Техническа карта J 139 200

Изд: 27.04.2021

Свързващ агент за КЪОСТЕР Изолациите за фуги FS-V и FS -H за сухи и влажни субстрати

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 18 J 139 EN 14188-4 Грунд на основата на смола за студенополагащи се изолации (Мультикомпонентен грунд)
Хомогенност Плътност Вискозитет Алкална устойчивост Поведение при изпаряване Точка на възпламеняване	хомогенен 1,1 г/см ³ 400 м ² /с ± 15% устойчив на алкали 1% (60 мин, ±1%) 1% (90 мин, ±1%) > 160 °C

Характеристики

FS-Грундът 2К КЪОСТЕР представлява бързосъхнещ, прозрачен, двукомпонентен свързващ агент, който не съдържа разтворители и се използва като грунд преди полагането на Изолациите за фуги FS-V и FS-H КЪОСТЕР.

Технически характеристики

Вискозитет	нисък
Специфично тегло	прибл. 1.1 г/см ³ (+ 20 °C)
Трайност на работния разтвор	прибл. 12 мин. (+ 20 °C)
Работна температура	+ 5 °C - + 30 °C
Полагане на следващ слой	след 30 - 180 минути

Сфери на приложение

FS-Грундът 2К КЪОСТЕР е свързващ агент за полисулфидните изолации за фуги.

Субстрат

Субстратът може да бъде сух или влажен, но без наличие на видим воден филм върху повърхността. Субстратът да не съдържа силикони, свободни частици, масла и мазнини. Препоръчваме да се използва вода за почистване на субстратите от замърсявания и мазнини или почистващи препарати на основата на разтворители. Ако е необходимо, почистете с гореща пара, леко изстържете субстрата или нагряйте с пясъкоструен апарат.

Начин на приложение

Разбъркайте интензивно двата компонента докато достигнете хомогенна консистенция. Нанасяйте FS Грунда 2К КЪОСТЕР равномерно с четка на тънък слой. След минимално време за втвърдяване около 30 мин. и докато грундът все още лепне, нанесете Изолациите за фуги FS-V и FS-H КЪОСТЕР. Нанесете ги възможно най-скоро, за да предотвратите попадането на прах или твърди частици. Напълно изпразните материала от смесителния съд.

Разходна норма

прибл. 10-20 г/м или прибл. 20 г / за метър фуга. Разходът варира в зависимост от релефа и порьозността на субстрата и ширината на фугата.

Почистване

Почиствайте инструментите с Универсален почистващ препарат КЪОСТЕР веднага след употреба.

Опаковка

J 139 200 200 г комплект

Съхранение

Съхранявайте материала при температури между + 10 °C и +25 °C. В оригинални запечатани опаковки материалът може да бъде съхраняван прибл. 12 месеца.

Мерки за безопасност

Носете предпазни очила и ръкавици, устойчиви на разтворители по време на работа. Работете само в добре вентилирани помещения.

Свързани продукти

КЪОСТЕР Изолация за фуги FS-V Черна	Арт. N J 231
КЪОСТЕР Изолация за фуги FS-H Черна	Арт. N J 232
КЪОСТЕР KD Система	Арт. N W 219
КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат	Арт. N X 910 010

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com