



КЪОСТЕР Възстановяващ груб хастар за мазилки

Техническа карта М 154 025

Изд: 26.08.2019

Сив груб хастар, който може бързо да бъде измазан

Характеристики

Бърз груб хастар с полимерни добавки за подготовка на субстрата за КЪОСТЕР Възстановяващи мазилки. Много добра адхезия и върху много влажни и с високо съдържание на соли субстрати.

Технически характеристики

Максимален размер на агрегата	3 мм
Трайност на работния разтвор	прибл. 30 мин.
Време за укрепване	прибл. 60 мин.
Покриване след	прибл. 30 - 60 мин.
Якост на натиск (28 дни)	> 10 N/мм ²
Якост на опън при огъване (28 дни)	> 5 N/мм ²
Необходимо количество вода за сместа	5.0 - 6.0 l

Сфери на приложение

За създаване на хастар за подготовка на субстрата за КЪОСТЕР Възстановяващи мазилки върху минерални субстрати (с изключение на гипс). След кратко време може да се положи още един или няколко пласта.

Субстрат

Когато ремонтирате зидария, първо трябва да премахнете всички съществуващи мазилки. Фугите трябва да се изтържат на приблизително 2 см дълбочина. Субстратите със съдържание на сол се третират с КЪОСТЕР Полизил TG 500. След 30 минути може да се положи КЪОСТЕР Възстановяващ хастар за мазилки.

Начин на приложение

Хастарът за мазилки е тънка суспензия, която се използва за свързващ мост между субстрата и Възстановяващата мазилка. Всяка 25 кг торба се смесва с 5.0 до 6.0 л питейна вода. Сложете 5л вода в чист съд и добавете пудрата на порции като бъркате непрекъснато с помощта на бавноскоростен миксер (под 400 об./мин). Добавяйте на порции необходимото количество от останалата вода, за да постигнете желаната консистенция и разбърквайте, докато разтворът добие хомогенна консистенция. Времето за разбъркване е 3 минути, след като целия прахообразен компонент е добавен към течността. Точното количество вода може да бъде по - високо или по - ниско в зависимост от температурата, влажността и хигроскопичността на субстрата. Хастарът има правилната консистенция, когато може лесно да се разнесе върху повърхността, но не се стича. Суспензията се разнася върху субстрата с четка или мистрия, така че хастарът да не е по - дебел от 5 мм и да покрива приблизително 50% от площта. След 30 до 60 минути може да се полага Възстановяващата мазилка.

Разходна норма

4 - 6 кг / м²

Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

М 154 025

25 kg торба

Съхранение

На сухо и в оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност

Носете защитни ръкавици и очила при обработка на материала. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при обработка на материала.

Свързани продукти

KÖSTER Полизил TG 500	Арт. N M 111
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Сива	Арт. N M 661 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла	Арт. N M 662 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Бърза	Арт. N M 663
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Лека	Арт. N M 664 020

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com