



КЪОСТЕР Набъбващ строителен разтвор

Техническа карта SL 252 025

Изд: 11.09.2019

Набъбващ саморазливен разтвор

Характеристики

КЪОСТЕР Набъбващ строителен разтвор е фино пресят, нормално втвърдяващ разтвор, формулиран с умерено разширяващ се компонент. Осигурява добро разпределение на потока, има разливна консистенция и има трайност на работния разтвор най-малко 45 мин. КЪОСТЕР Набъбващ строителен разтвор е устойчив на размразяващи и други вредни соли, както и на масла и лубриканти.

Технически характеристики

Смесителна вода	3.5 литра
Цвят	циментово сиво
Плътност	1.9 кг / л
Плътност на пресния разтвор	прибл. 2.10 кг / л (вкл. водата)
Макс. голема на гранулите	прибл. 1.5 мм
Започване на втвърдяването	след прибл. 90 мин (+20° C)
Максимална дебелина	25 см
Якост на натиск след 1 ден	> 20 N / мм ²
Якост на натиск след 7 дни	> 35 N / мм ²
Якост на натиск след 28 дни	> 50 N / мм ²
Опънна якост след 1 ден	> 4 N / мм ²
Опънна якост след 28 дни	> 9 N / мм ²
Подлагане на трафик на > +10 °C	след прибл. 18 часа
Набъбване	прибл. 0,4 %

Сфери на приложение

КЪОСТЕР Набъбващ строителен разтвор е подходящ за изливане и запълване например на кухни и пукнатини в бетона, за укрепване на машинни фундаменти, колони за рафтове.

Субстрат

Субстратът трябва да е чист, солиден и стабилен. Отстранете всички циментови млека и възпрепятстващи свързването замърсявания като пръст и прах. Препоръчва се подготовка на субстрата чрез измиване с вода под високо налягане. Намокрете субстрата предварително преди полагането. Отстранете всякаква стояща вода.

Начин на приложение

КЪОСТЕР Набъбващ строителен разтвор се добавя бавно към 3.5 литра чиста вода при непрекъснато бъркане с бавноскоростен миксер (препоръчва се: КЪОСТЕР Миксер с двойна лопатка, макс. 400 об. / мин.). Време за разбъркване: мин. 3 минути. Операцията трябва да се извърши в една работна стъпка.

Разходна норма

1.9 кг / л кухня

Почистване

Почистете инструментите незабавно след работа с чиста вода.

Опаковка

SL 252 025 25 kg торба

Съхранение

В сухо помещение и оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява в период от 6 месеца.

Мерки за безопасност

Съдържа Портланд цимент. Материалът е разяждащ, предпазвайте очите и кожата от контакт. В случай на контакт, промийте старателно с вода. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при обработка на материала.

Свързани продукти

KÖSTER Миксер с двойна лопатка Арт. N X 992 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com