



КЪОСТЕР Битумна Емулсия

Техническа карта W 190 030

Изд: 2017-09-11

Защитно покритие и грунд, без мирис и без съдържание на разтворители

Характеристики

Битумната Емулсия КЪОСТЕР е нисковискозитетна битумна емулсия, която се свързва отлично, както със сухи, така и с влажни минерални субстрати. Може да се използва като грунд за KSK Мембраните КЪОСТЕР или КЪОСТЕР Полимерно-модифицираните битумни покрития, както и като хидроизолационно покритие, например при предпазването на бетона или външната хидроизолация на сутерени.

KÖSTER KSK ALU Strong
KÖSTER Фиксираща лента 10 ALU
KÖSTER Бутил Флийс Фиксираща лента
KÖSTER Фиксираща лента 15 DS

Арт. N R 817 105 AS
Арт. N W 810 AL
Арт. N W 815 015 F
Арт. N W 815 020 DS

KÖSTER KSK ALU 15

Арт. N W 815 096 AL

KÖSTER KSK SY 15

Арт. N W 815 105

КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат

Арт. N X 910 010

Технически характеристики

Твърдо съдържание	60 %
pH Стойност	10.5
Време за втвърдяване (+ 20 °C)	24 часа
Полагане на следващ слой (+ 20 °C)	след 3-4 часа

Сфери на приложение

Като грунд преди полагането на самозалепващите KSK хидроизолационни мембрани КЪОСТЕР, КЪОСТЕР полимерно-модифицираните битумни покрития, както и като защитно покритие и грунд при полагането на покривни мембрани.

Субстрат

Субстратът трябва да е без наличие на свободни частици, прах, масла и мазнини.

Начин на приложение

Битумната Емулсия КЪОСТЕР се нанася еднократно, без да се разрежда, с помощта на четка, валик или подходящо пръскащо устройство.

Разходна норма

200 - 300 г/м²; за покритие

Почистване

Почистете инструментите веднага след употреба с чиста вода. Втвърденият материал може да бъде отстранен с помощта на Универсален почистващ препарат КЪОСТЕР.

Опаковка

W 190 030 30 кг комплект

Съхранение

Съхранявайте материала в студено, но не хладилно помещение. В оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност

Съблюдавайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност, когато работите с материала.

Свързани продукти

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържанието се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com