



КЪОСТЕР Битумна емулсия

Техническа карта W 190 030

Изд: 20.08.2019

Защитно покритие и грунд, без мирис и без съдържание на разтворители

Характеристики

Битумната Емулсия КЪОСТЕР е нисковискозитетна битумна емулсия, която се свързва отлично, както със сухи, така и с влажни минерални субстрати. Може да се използва като грунд за KSK Мембраните КЪОСТЕР или КЪОСТЕР Полимерно-модифицираните битумни покрития, както и като хидроизолационно покритие, например при предпазването на бетона или изолиране на конструкции от влага.

Технически характеристики

Твърдо съдържание	60 %
pH Стойност	10.5
Време за втвърдяване (+ 20 °C)	24 часа
Полагане на следващ слой (+ 20 °C)	след 3-4 часа

Сфери на приложение

Като грунд преди полагането на самозалепващите KSK хидроизолационни мембрани КЪОСТЕР, КЪОСТЕР полимерно-модифицираните битумни покрития, както и като защитно покритие и грунд при полагането на покривни мембрани.

Субстрат

Субстратът трябва да е без наличие на свободни частици, прах, масла и мазнини.

Начин на приложение

Битумната Емулсия КЪОСТЕР се нанася еднократно, без да се разрежда, с помощта на четка, валик или подходящо пръскащо устройство.

Разходна норма

200 - 300 г/м²; за покритие

Почистване

Почистете инструментите веднага след употреба с чиста вода. Втвърденият материал може да бъде отстранен с помощта на Универсален почистващ препарат КЪОСТЕР.

Опаковка

W 190 030 30 кг комплект

Съхранение

Съхранявайте материала в студено, но не хладилно помещение. В оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност

Съблюдавайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност, когато работите с материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР KSK ALU Strong	Арт. N R 817 105 AS
КЪОСТЕР Фиксираща лента 10 ALU	Арт. N W 810 AL
КЪОСТЕР Бутил Флийс Фиксираща лента	Арт. N W 815 015 F
КЪОСТЕР Фиксираща лента 15 DS	Арт. N W 815 020 DS
КЪОСТЕР KSK ALU 15	Арт. N W 815 096 AL
КЪОСТЕР KSK SY 15	Арт. N W 815 105
КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат	Арт. N X 910 010

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържанието в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com