



КЪОСТЕР MS Флекс Фолио

Техническа карта W 200 006

Изд: 2017-12-19

Лесна за нанасяне UV-устойчива еднокомпонентна бързотвърдяваща високоеластична хидроизолация с много добра адхезия към разнообразни субстрати

 1020	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 1020 EN 1504-2 MS Полимернобазиран, високоеластичен хидроизолационен продукт Тип покритие (C) 2.2
Пропускливост на водните пари Капилярна абсорбция и водопропускливост Устойчивост на разкъсване Реакция на огън Опасни материали	Клас 1 $W^{0.5}$ Затваряне на пукнатини или гъвкави системи без натоварване от трафик ≥ 0.8 N/mm^2 D-s 1.d0 Материали 5.3 подходящи

подобни. Благодарение на отличната си адхезия към повечето субстрати (включително зидарии, бетон, замазки, PVC, FRP, поликарбонат, метали и битуми) и високата си еластичност, КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото представлява един отличен ремонтен материал.

Субстрат

Когато зад хидроизолацията се очаква проникване на водни пари, е необходимо тя да се предпази от тях чрез КЪОСТЕР VAP I 2000. Върху него или когато полагате върху бетон, грундирайте предварително с КЪОСТЕР Строителна смола или КЪОСТЕР LF-VM. След това посипете сух кварцов пясък, за увеличаване на адхезията. Останалите субстрати могат да бъдат сухи или леко влажни (без видима вода, само потъмнена повърхност), без наличие на свободни частици или други възпрепятстващи свързването субстанции. Ронливите субстрати следва да се почистват до достигането на здрава повърхност. Изчистете добре прахта. Във вътрешните ъгли инсталирайте холкери, направени от КЪОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс припл. 24 часа преди нанасянето на КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото. Счупете и закръглете външните ъгли.

Характеристики

КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото е еднокомпонентен, еластичен, премостващ пукнатините хидроизолационен материал на базата на MS Полимерна технология. Характеризира се с отлична адхезия към широк спектър строителни материали и може да се полага върху сухи или леко влажни субстрати. Нанася се в течно състояние, поради което се счита безшевнен материал. Това изключително много улеснява полагането му върху сложни архитектурни детайли. Вследствие устойчивостта си на ултравиолетови лъчи, материалът е подходящ, както за вътрешна, така и за външна употреба. Бързо развива устойчивост на дъжд. КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото не съдържа разтворители и изоцианати. Бързосъхнещото покритие е високоеластично, устойчиво на случаен пешеходен трафик, стареене, хидролиза, ултравиолетови лъчи, соли и замръзване.

Технически характеристики

Температура на полагане	+ 5 °C - + 35 °C
Якост на опън (+ 23 °C)	1.3 N/mm ²
Еластичност	500%
Работна температура	- 25 °C до + 80 °C
Дебелина на слоя	1.5 - 2.0 мм
Полагане на втори слой (+ 23 °C)	8 - 12 ч
Пълно втвърдяване след (+ 23 °C)	24 - 48 ч
Плътност	1.5 гр / см ³

Сфери на приложение

КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото е хидроизолационен материал за хидроизолиране на позитивната страна, бетонови плочи, плоски покриви, тераси и балкони, влажни и мокри помещения и други

Начин на приложение

КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото се нанася с четка, валик, мистрия или друг стандартен зидарски инструмент. Материалът може да се положи и под формата на спрей. Препоръчваме използването на КЪОСТЕР Перисталтик помпа за тази цел.

КЪОСТЕР MS Флекс Фолиото се нанася на два слоя. Вторият слой може да бъде положен след приблизително 8 часа. Участъците, предразположени към напукване и различните сечения (напр. връзката стена/под), армирайте с КЪОСТЕР Елатично платно, положено в първия пресен слой от материала. Покривите и балконите армирайте изцяло с платното. Предпазвайте от дъжд прясното покритие до неговото втвърдяване.

Разходна норма

припл. 1.5 - 2.5 кг / м²
 Не надвишавайте разходната норма с повече от 100% на слой.

Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

W 200 006	6 кг бака
W 200 025	25 кг бака

Съхранение

Съхранявайте материала в нехладилни помещения при температури между + 5 °C and + 25 °C. В оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
 - Internet: www.koster-bg.com

Мерки за безопасност

Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР Разтвор за ремонти NC

Арт. N C 535 025

КЪОСТЕР LF-BM

Арт. N CT 160

Строителна смола КЪОСТЕР

Арт. N CT 165 025

КЪОСТЕР Еластично платно

Арт. N W 450 100

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

**КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com**