



КЪОСТЕР Стъклофибрантна мрежа

Техническа карта W 411

Изд: 22.08.2019

Стъклена коприна тѣкан за армиране на хидроизолация

Характеристики

КЪОСТЕР Стъклофибрантната мрежа е стъклена коприна мрежа с изключително голяма устойчивост на скъсване; устойчива е на разместване, алкални разтвори и не съдържа пластификатори.

КЪОСТЕР Бикутан 2С
КЪОСТЕР Бикутан 1С
КЪОСТЕР Деуксан 2С
KÖSTER Деуксан Професионален

Арт. N W 250 028
Арт. N W 251
Арт. N W 252 032
Арт. N W 256 032

Технически характеристики

Цвят	бял
Тегло	прибл. 70 гр / м ²
Размер на мрежата	прибл. 5 мм x 5 мм
Завършващо покритие	> 16 %
Разрушаващо натоварване	по посока на основата > 850 N / 5 см
Разрушаващо натоварване	по посока на пълнежа > 800 N / 5 см

Сфери на приложение

КЪОСТЕР Стъклофибрантната мрежа е усиляваща материя за армиране на покрития от рода на КЪОСТЕР КВЕ-Течно фолио, КЪОСТЕР NB 4000, КЪОСТЕР Бикутан 1С и 2С, КЪОСТЕР Деуксан 1С и 2С. Използването на КЪОСТЕР Стъклофибрантната мрежа е предимно необходимо за площи, които са изложени на вода под налягане или такива, които са предразположени към напукване, както и на връзки, преходи и холкери.

Начин на приложение

Покритията се полагат в няколко работни стъпки. КЪОСТЕР Стъклофибрантната мрежа се вгражда в първия все още пресен слой с помощта на мазаческа мистрия. След като първият слой е изсъхнал, той се покрива с последващи слоеве.

За дебелината на слоя, в който трябва да се положат материалите, моля, направете справка в съответните технически указания. Уверете се, че положените листове КЪОСТЕР Стъклофибрантна мрежа се застъпват помежду си с поне 5 см.

Опаковка

W 411 033	33 см x 100 м, 100 м ролка
W 411 100	100 см x 100 м, 100 м ² ролка

Съхранение

Материалът може да се съхранява минимум 2 години.

Мерки за безопасност

Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР BD 50	Арт. N B 290 010
КЪОСТЕР Дахфлекс	Арт. N R 260 020
КЪОСТЕР 21	Арт. N W 210 020
КЪОСТЕР NB Еластик Сив	Арт. N W 233 033
КЪОСТЕР NB Еластик Бял	Арт. N W 234 033
КЪОСТЕР NB 4000	Арт. N W 236 025
КЪОСТЕР КВЕ Течно фолио	Арт. N W 245

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com