



## КЪОСТЕР Суперфлийс

Техническа карта W 412

Изд: 22.08.2019

### Високоякостно полиестерно нетъкано армировъчно платно за течни хидроизолационни продукти

#### Характеристики

КЪОСТЕР Суперфлийс е високоякостно полиестерно нетъкано платно, подходящо за употреба заедно с течни хидроизолационни продукти с цел тяхното усиление в ъгли, участъци, предразположени към напукване, както и за свързване с олуци, водостоци и подобни специфични детайли. Той се използва специално за оформяне на фаски, пукнатини, комуникационни и вентилационни отвори.

КЪОСТЕР Суперфлийс втвърдява, абсорбирайки течните хидроизолационни продукти и образувайки високоякостен некъсащ се слой с премостващи пукнатините способности. Продуктът се използва в комбинация с КЪОСТЕР MS Флекс Фолио, КЪОСТЕР NB Еластик, КЪОСТЕР Деуксан, КЪОСТЕР Бикутан, КЪОСТЕР BD 50.

#### Преимущества:

- Висока еластичност
- Леко нетъкано платно, лесно оформящо се
- Хидрофилен и с добра адхезия хидроизолационен продукт
- Универсален продукт, може да се използва в комбинация с различни течни хидроизолационни системи
- Подходящ за мокри помещения, балкони, тераси, покриви, връзки под/стена, ъгли, пукнатини, улуци, водостоци и др. детайли

#### Технически характеристики

Широчина	10 см
Дължина	50 м ролка
Дебелина на платното	0.8 - 1.0 мм
Тегло	120 гр / м <sup>2</sup>
Цвят	бял
Якост на опън	150 N / 5 см
Удължение преди разрушаване	прибл. 90%
Якост на разкъсване	20 N

#### Сфери на приложение

КЪОСТЕР Суперфлийс дава възможност за хомогенна хидроизолация и армиране на конструктивни фуги във влажни помещения, балкони, тераси като освен това премоства и връзките стена/под. КЪОСТЕР Суперфлийс се използва за усиление на участъци, предразположени към напукване и осъществява връзката на хидроизолацията с водостоци, олуци и др. специфични детайли.

КЪОСТЕР Суперфлийс е съвместим с хидроизолационни продукти от рода на КЪОСТЕР MS Флекс Фолио, КЪОСТЕР NB Еластик, КЪОСТЕР Деуксан, КЪОСТЕР Бикутан, КЪОСТЕР Дахфлекс, КЪОСТЕР КВЕ и КЪОСТЕР BD 50.

#### Субстрат

Субстратът трябва да бъде сух, да не съдържа циментово мляко, масла и мазнини. Отстранете свободните, възпрепятстващи

адхезията частици и остри ръбове. Субстратът трябва да бъде здрав и стабилен, както и съответно подготвен за хидроизолационната система, която ще бъде използвана. Пукнатините, по-широки от 3 мм трябва да бъдат предварително запълнени с КЪОСТЕР PU 907 или КЪОСТЕР Изолация за фуги FS.

#### Начин на приложение

Нанесете течния хидроизолационен продукт с дебелина 1 мм върху критичните участъци на субстрата. Инсталирайте КЪОСТЕР Суперфлийс централно в прясно положеното хидроизолационно покритие, притискайки платното добре, за да гарантирате пълен контакт с повърхността и да избегнете образуването на мехури и набръчквания.

След време на изчакване 30-60 мин. в зависимост от спецификата на хидроизолационния продукт, който ще се полага и условията на обекта, нанесете втория слой от течния хидроизолационен продукт върху КЪОСТЕР Суперфлийс, гарантирайки цялостното покритие на платното с него.

Срежете платното на форми, за да усилите вътрешните и външните ъгли. Когато обработвате фугите стена/под и стена/стена осигурете застъпване минимум 5 см.

Завършете апликацията, нанасяйки хидроизолацията на повърхността и застъпвайки критичните участъци, които сте обработили преди това. Полагайте хидроизолационния продукт минимум на две ръце, застъпвайки вече армираните с КЪОСТЕР Суперфлийс участъци.

#### Разходна норма

1 м на линеен метър  
Осигурете застъпване от минимум 5 см.

#### Опаковка

W 412 010	50 м руло, ширина 10 см
W 412 105	50 м руло, ширина 105 см

#### Съхранение

Съхранявайте материалът на сухо, при стайна температура минимум 36 месеца.

#### Свързани продукти

КЪОСТЕР BD 50	Арт. N B 290 010
КЪОСТЕР Изолация за фуги FS-V Черна	Арт. N J 231
КЪОСТЕР Изолация за фуги FS-H Черна	Арт. N J 232
КЪОСТЕР Изолация за фуги FS-V Сива	Арт. N J 233
КЪОСТЕР Изолация за фуги FS-H Сива	Арт. N J 234
КЪОСТЕР PU 907	Арт. N J 235
КЪОСТЕР Дахфлекс	Арт. N R 260 020
КЪОСТЕР MS Флекс Фолио	Арт. N W 200 006
КЪОСТЕР 21	Арт. N W 210 020
КЪОСТЕР NB Еластик Сив	Арт. N W 233 033

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com

КЪОСТЕР NB Еластик Бял  
КЪОСТЕР КВЕ Течно фолио  
КЪОСТЕР Бикутан 2С  
КЪОСТЕР Деуксан 2С

Арт. N W 234 033  
Арт. N W 245  
Арт. N W 250 028  
Арт. N W 252 032

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат наблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

**КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: [koster\\_bg@abv.bg](mailto:koster_bg@abv.bg)  
- Internet: [www.koster-bg.com](http://www.koster-bg.com)**