



КЪОСТЕР Еластично платно

Техническа карта W 450 100

Изд: 20.10.2021

Пластмасово платно за армиране на тънкослойни хидроизолации. 1 м x 50 м, 50 м²

Характеристики

Еластичното платно КЪОСТЕР представлява вискоеластична, финотъкана пластмасова армировъчна мрежа с много висока устойчивост на скъсване.

КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат

Арт. N X 910 010

Технически характеристики

Основа	100 % полипропилен
Цвят	бял
Повърхност	перфорирана
Тегло	прибл. 66 г / м ²
Якост на опън	надлъжно 252 N / 5 cm напречно 181 N / 5 cm

Удължение преди скъсване	надлъжно прибл. 38 % напречно прибл. 105 %
Температурна устойчивост	- 30 °C до + 150 °C

Сфери на приложение

КЪОСТЕР Еластичното платно е предназначено за армиране на тънкослойни хидроизолации от рода на КЪОСТЕР КВЕ Течно фолио, КЪОСТЕР NB Еластик Сив, КЪОСТЕР NB Еластик Бял, КЪОСТЕР 21, КЪОСТЕР BD 50 и КЪОСТЕР Дахфлекс. Еластичното платно КЪОСТЕР се прилага основно при повърхности, застрашени от напукване, както и при комуникационни отвори, връзки и преходи. Препоръчва се покривните и балконните повърхности винаги да бъдат цялостно армирани.

Начин на приложение

Покритието се нанася в няколко работни стъпки. КЪОСТЕР Еластичното платно се вгражда в първия все още пресен слой с помощта на мистрия, валеж или подобен инструмент. Докато не изсъхне напълно първият слой, не трябва да се полагат следващи покрития.

За дебелината на слоевете, при която материалите трябва да се полагат, моля, направете справка в съответните Технически карти. Убедете се, че положените листове или ленти от КЪОСТЕР Еластичното платно се застъпват помежду си минимум 5 см.

Опаковка

W 450 100 50 м ролка

Съхранение

В сухи и хладни помещения, материалът може да се съхранява минимум 2 години.

Свързани продукти

КЪОСТЕР BD 50	Арт. N B 290 010
КЪОСТЕР Дахфлекс	Арт. N R 260 020
КЪОСТЕР 21	Арт. N W 210 020
КЪОСТЕР NB Еластик Сив	Арт. N W 233 033
КЪОСТЕР NB 4000	Арт. N W 236 025
КЪОСТЕР Суперфлийс	Арт. N W 412

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com