



## КЪОСТЕР NB 1 Флекс

Техническа карта W 721 008

Изд: 23.08.2019

## Течна добавка за КЪОСТЕР NB 1 Сив и КЪОСТЕР NB 2 Бял

### Характеристики

NB 1 Флекс КЪОСТЕР представлява дисперсия на основата на карбоксилатен стирен-бутадиен-латекс. Тя е съвместима с всички стандартни цименти.

### Технически характеристики

Съдържание на сухо вещество	23 ± 1 %
pH-стойност	10.5 – 11.5
Вискозитет	< 100 mPa.s
Повърхностно напрежение	прибл. 50 mN / м
Специфично тегло	прибл. 1.00
Минимална температура за образуване на филм	прибл. 0 °C

### Свързани продукти

КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Сива	Арт. N M 661 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла	Арт. N M 662 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Бърза	Арт. N M 663
КЪОСТЕР NB 1 Сив	Арт. N W 221 025
КЪОСТЕР NB 2 Бял	Арт. N W 222 025
KÖSTER Четка за течни материали	Арт. N W 912 001

### Сфери на приложение

КЪОСТЕР NB 1 Флекс

- Пластифицира материалите NB 1 Сив КЪОСТЕР и NB 2 Бял КЪОСТЕР като прави полагането им по-лесно.
- Повишава задържането на вода и по този начин предотвратява бързото съхнене на покритието.
- Подобрява адхезията към основата.
- Увеличава еластичността и устойчивостта на агресивни съставки в почвата.
- Повишава устойчивостта на замръзване, както и устойчивостта на солите, използвани срещу замръзване.
- Намалва проникването на масла и разтворители.
- Подобрява устойчивостта на химикали.

### Начин на приложение

Материалът се разбърква с помощта на бавноскоростен миксер като прахообразният материал NB 1 Сив или NB 2 Бял КЪОСТЕР се прибавя към NB 1 Флекс КЪОСТЕР (течна добавка). Бъркайте разтвора до получаването на хомогенна консистенция.

### Разходна норма

8 кг за 25 кг торба NB 1 Сив или NB 2 Бял

### Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

### Опаковка

W 721 008 8 кг туба

### Съхранение

Материалът се съхранява минимум 2 години на сухо в неразпечатани туби в хладни, но не хладилни помещения. Внимателно запечатайте отново вече отворените туби.

### Мерки за безопасност

Носете предпазни ръкавици и очила по време на работа с материала.

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com